




SCHÖNOX® ZZ

Mycket slät, snabbt härdande, högsyntetisk hartsmodifierad, robust utjämningsmassa för alla ändamål

Utdragbar till noll och snabbt klar för täckning, därför särskilt lämplig för utjämning av små defekter på golv och väggar omedelbart innan beläggningar. Före priming av substrat är inte nödvändigt.



Produktgenskaper

- EC 1^{PLUS}: mycket låga emissioner
- för inomhusbruk
- kan användas utan primer
- mycket stabil
- fyller fogen bra
- mycket finkornig
- kan strykas ut till noll
- snabbt skrap och slipbar
- snabbtorkande
- mångsidig och säker användning
- högförädlad med konstharts
- låg förbrukning
- synnerligen flexibel
- hög hårdhet och styrka
- stark kristallinisk vattenbindning
- skiktjocklek 0 till 5 mm
- liten spänning
- yta med låg porförekomst
- lämpligt för golvvärmesystem
- lämpligt för länkrullar enligt EN 12 529
- lågt krominnehåll enligt REACH

Användningsområden

SCHÖNOX ZZ är lämplig för lagningar, skrapspackling, spackling av hela ytor:

- För snabb spackling av hela undergolv, lagning av trappor och små lagningar.
- För att jämna ut nivåskillnader mellan golvmattans uppvik mot vägg.
- Som reparationsbruk vid ifyllning av hål och ojämnheter.
- Kan användas under textila, keramiska och elastiska golvbeläggningar.
- Endast för inomhusbruk.
- Spacklet ska beläggas.

SCHÖNOX ZZ är särskilt lämpligt för limning av:

- hörnprofiler och lister av metall

Underlag

SCHÖNOX ZZ lämpar sig för jämnning, glättning och reparation av:

- betong
- lättbetong

- cement- och snabbcementundergolv
- gamla underlag som keramiska plattor, natursten och terrazzo
- golvspånskivor
- gipsskivor
- trägolv
- metall

Krav på underlaget

- Tillräcklig styrka, bärförmåga, formstabilitet och permanenttorrhet.
- Fri från vidhäftningsminskande skikt såsom damm, smuts, olja, fett och lösa delar.
- Separationsskikt, sintringsskikt och annan liknande förorening bör avlägsnas genom lämplig åtgärd, såsom slipning, borstning, blästring, fräsning eller grundlig rengöring.
- Gamla, lösa och ej fastsittande spackelskikt skall avlägsnas mekaniskt.
- Vid efterföljande utläggning måste cementavjämnings har en fuktighet om $\leq 70\%$ RF (uppvärmda avjämnings $\leq 65\%$ RF), kalciumsulfatbundna avjämnings $\leq 75\%$ RF (uppvärmda avjämnings $\leq 65\%$ RF).
- Skikt av vattenlösligt lim, t.ex. sulfitulim, avlägsnas mekaniskt. Vid fastsittande rester av bottensats grundas med SCHÖNOX EG.
- Gamla vattenfasta lim avlägsnas mekaniskt så mycket som möjligt.
- Gamla bruksgolv, t.ex. keramiska plattor, skall rengöras grundligt och slipas.
- Utrymmen utan källarvåning måste tätas enligt gällande föreskrifter mot uppstigande fukt.
- Beläggningsspecifika underlagskrav skall inhämtas från beläggningstillverkarens tekniska produktinformation.

Priming

- Produkten är i flesta fall primerfri.
- Vid behov av priming av underlaget används lämplig Casco primer. För vidare information, se primerns datablad.

Tekniska data

- Färg: vit
- Brukstid: ca 5 - 10 minuter vid 20 °C
- Gångbar: efter ca 20 - 30 minuter
- Klar för lagging¹
 - upp till 0,5 mm efter ca 30 min
 - upp till 5 mm efter ca 1 - 1,5 timmar
- Beläggningsskikt för parkett och kork samt målning tidigast efter 12 timmar. Observera och kontrollera rådande klimat. Låga temperaturer och hög relativ fuktighet förlänger produktens torktid och därmed tiden innan beläggning.
- Arbetstemperatur: ej under +5 °C (luft, underlag och produkt).
- Materialåtgång: ca 1,1 kg/m² mm

¹vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet, underlagstemperatur $\geq +15$ °C

Alla uppgifter är ungefärliga och kan variera beroende på inneklimatet i rummet.



SCHÖNOX® ZZ

I tveksamma fall bör man börja med provtyor eller införskaffa specialinformation.

Blandningsförhållande

- till 4,5 kg SCHÖNOX ZZ
ca 1,15 - 1,30 liter vatten

Volymandel:

- **4 delar SCHÖNOX ZZ till 1 del vatten**
- Blandning av hela förpackningen på en gång rekommenderas inte på grund av den korta härdningstiden.
- Vid blandning av större mängder, tillsätt vatten i vattnets övre del i intervall för vattenmängd.

Bruksanvisning

- SCHÖNOX ZZ blandas till ett homogent tillstånd i ett rent kärl genom att röras ned i kallt vatten.
- Fördela, jämna och modellera sedan spackelmassan med putsspackel eller vanlig spackel.
- Efter att produkten hårdnat kan t.ex. skrapning, slipning eller ytterligare skikt påföras med SCHÖNOX ZZ.
- Blanda inte till mer material än vad som kan användas inom ca. 5 - 10 minuter.
- Material som redan är sugande får inte blandas med vatten eller pulver.
- Vid punktlagningar måste uppmärksamhet till substratets alkalinitet för efterföljande beläggningar eller väggbeklädnader göras.
- Ytor som har spacklats med SCHÖNOX ZZ ska inte fluateras och mineralfärg ska inte påföras på dessa.
- Redskapen kan rengöras med vatten omedelbart efter användning.

Förpackning

- 4,5 paper bag

Förvaring

- SCHÖNOX ZZ förvaras svalt och torrt.
- Hållbarhet: 6 månader.
- Öppnad behållare ska tillslutas omedelbart och innehållet ska förbrukas snarast möjligt.

Avfallshantering

- Töm förpackningarna fullständigt och ta hand om dem enligt gällande föreskrifter.
- Omhändertagandet av produktrester, tvättvatten och behållare med fastsittande skadliga rester får endast ske med hänsyn till gällande föreskrifter.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: mycket låga emissioner

GISCODE

- ZP1 - Cementbaserade produkter, lågt krominnehåll

EPD - Miljödeklaration

Sika Deutschland GmbH förklarar att produkten uppfyller kriterierna modifierade mineralbruk av grupp

MILJÖDEKLARATIONER

Enligt ISO 14025 och EN 15804

Ägare av miljödeklarationen

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

Utgivare

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programägare

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Miljödeklarationsnummer

EPD-FEI-20160043-IBG1-EN

Tips

- Alla uppgifter gäller normala förhållanden och spackel utan fyllmedel.
- SCHÖNOX ZZ innehåller cement. Reagerar alkaliskt med fukt. Skydda därför hud, ögon och andningsorgan. Andas inte in dammet. Tvätta noggrant med vatten efter kontakt med huden. Tillkalla läkare vid kontakt med ögonen.
- PU-försegling av gamla beläggningar eller PU-förbättrade beläggningsytor som inte kan tas bort med basrengöringskemikalier kan leda till problem med fästet för SCHÖNOX ZZ.
- Läs först respektive produktdatablad, innan andra produkter tillsätts. Vid tve-

kan bör ytterligare information inhämtas från respektive tillverkare.

- Kraven i gällande normer, riktlinjer och produktdatablad måste uppfyllas.

SCHÖNOX® ZZ

Relevanta rekommendationer, byggnormer och -säkerhetsdatablad skall följas. Allmänt vedertagna regler för byggnation och teknik gäller. Vi garanterar fullgod kvalitet hos våra produkter vid leverans från fabriken. Våra hanteringsrekommendationer bygger på utprovning och praktiska erfarenheter. Dock skall de bara betraktas som allmänna anvisningar och inte som kvalitetsgarantier, eftersom vi inte har något inflytande över förhållandena på byggplatsen, arbetets utförande eller hanteringen. Denna utgåva av produktdatabladen ersätter alla tidigare utgåvor.



FÖRETAGETS
LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 11550

163 08 Spånga

T: +46 8 621 79 00

E-post: schonox@se.sika.com

www.schonox.se